

中华人民共和国国家标准

木质活性炭试验方法 锌含量的测定

GB/T 12496.20—1999

代替 GB/T 12496.14—1990

Test methods of wooden activated carbon—
Determination of zine content

1 范围

本标准规定了锌含量的测定方法。

本标准适用于木质类活性炭。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6682—1992 分析实验室用水规格和试验方法

3 方法提要

试样用水或酸萃取过滤,用比浊法或比色法测定滤液中锌含量。

4 试剂和溶液

本标准中所用水应符合 GB/T 6682 中三级水规格,所用试剂除特殊规定外,均指分析纯试剂。

4.1 盐酸(GB/T 622),“1+1”溶液,“1+11”溶液。

4.2 亚铁氰化钾(GB/T 1273),100 g/L 溶液。

4.3 氧化锌(GB 1260),基准试剂。

4.4 硫酸(GB/T 625)。

4.5 锌标准液(1 mL 含 0.01 mg 锌)。

称取 0.125 g 氧化锌,溶于 100 mL 水及 1 mL 硫酸中,待溶解后移入 1 000 mL 容量瓶中,稀释至标线摇匀,再用移液管自此溶液中吸取 100 mL 入 1 000 mL 容量瓶,稀释至标线,摇匀。此溶液即 0.01 mg/mL 锌标准液。

4.6 硝酸(GB/T 626),“1+2”溶液。

4.7 硫代硫酸钠[Na₂S₂O₃·5H₂O](GB/T 637),25 g/L 溶液。

4.8 乙酸-乙酸钠缓冲溶液(pH4~5)

称取 16.4 g 乙酸钠,加 8.4 mL 冰乙酸,加水溶解后稀释至 100 mL。

4.9 二苯基硫巴脲。

4.10 四氯化碳(GB/T 688)。

4.11 二苯基硫巴脲(双硫脲)溶液:称取二苯基硫巴脲 5 mg 于 500 mL 四氯化碳中溶解,储存于棕色瓶中,若绿色消失,应重新配制。

国家质量技术监督局 1999-11-10 批准

2000-04-01 实施

5 操作步骤

5.1 水溶性锌盐操作步骤

称取经粉碎至 71 μm 的干燥试样 1.0 g(称准至 10 mg),置于 100 mL 锥形烧瓶中,加水 20 mL,轻轻转动,使试样完全浸湿,加热缓和煮沸 5 min,稍冷,过滤于 50 mL 比色管中,用热水分次洗涤滤渣,滤液和洗液合并,加入“1+1”盐酸溶液 1 mL,亚铁氰化钾(4.2)10 滴,稀释至 50 mL,摇匀。放置 10 min 所呈之浑浊与标准溶液对照。

5.2 酸溶性锌盐操作步骤

称取经粉碎至 71 μm 的干燥试样 1.0 g(称准至 10 mg),置于 100 mL 锥形烧瓶中,加“1+11”盐酸溶液 25 mL,轻轻转动,使试样完全浸湿,加热缓和煮沸 5 min,稍冷过滤洗涤于 100 mL 容量瓶中并稀释至标线。取 5 mL 溶液于 100 mL 比色管中,加水 5 mL,加 15 mL 乙酸-乙酸钠缓冲溶液(pH4~5),1 mL 2.5 g/L 硫代硫酸钠溶液混合后,再加 5 mL 二苯基硫巴脲四氯化碳溶液(4.11)激烈振荡 2 min 后,有机层呈玫瑰-紫红色。与标准溶液相对照。

6 结果表述

6.1 水溶性锌盐

$$X = \frac{V}{1\,000 \cdot m} \dots\dots\dots(1)$$

式中: X ——水溶性锌盐含量,%;

V ——所取标准溶液的毫升数,mL;

m ——试样质量,g。

6.2 酸溶性锌盐

$$X = \frac{V \times 1}{m \cdot (5/100) \cdot 1\,000} = \frac{V}{50 \cdot m} \dots\dots\dots(2)$$

式中: X ——酸溶性锌盐含量,%;

V ——所取标准溶液的毫升数,mL;

m ——试样质量,g。